


Morpla™ series

ENSACADO



damos vida a los materiales™



TECTOR PORCELÁNICO adhesivo cementoso

(C1TE - S1 según UNE-EN-12.004)

Descripción:

- Adhesivo cementoso a base de cemento blanco/gris, áridos calcáreos/silíceos, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Aplicaciones:

- Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y pavimentos exteriores, formatos grandes y porosidades bajas, especial gres porcelánico, soportes deformables (cartón - yeso). También indicado para piedra natural.

Soportes:

- Revoques de cemento o mortero.
- Fábrica de ladrillos o bloques cerámicos.
- Piedra natural dura.
- Ladrillos sílico - calcáreos.
- Tabiques de cartón - yeso.

Modo de empleo:

- Amasar Tector Porcelánico con aproximadamente 7.5 - 8 litros de agua por saco, hasta tener consistencia cremosa.
- Dejar reposar la masa unos dos minutos antes de proceder a la colocación de las baldosas cerámicas.
- Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m²) y peinar con una llana dentada de 8 x 8 mm para regularizar el espesor.
- Presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Datos técnicos:

Granulometría	< 0.8 mm
Densidad aparente en polvo	1.250 Kg/ m ³
Densidad aparente en pasta	1.650 Kg/ m ³
Densidad aparente endurecido	1.450 Kg/ m ³
Agua de amasado	32%
Tiempo abierto	> 30 min.
Adherencia inicial	> 0.8 N/mm ²
Adherencia tras inmersión	> 0.5 N/mm ²
Adherencia tras calor	> 0.5 N/mm ²
Adherencia tras hielo-deshielo	> 0.5 N/mm ²
Deslizamiento	< 0.5 mm
Deformación transversal	> 2 < 5
Tiempo de rectificaci3n	40 min.
Tiempo de rejuntado	24 horas
Tiempo para ser transitable	24 horas
Reacci3n al fuego	Euroclase A1
Consumo llana 6 X 6	3 - 4 Kg/m ²
Espesor m3ximo por capa	10 mm

Calidad:

- El mortero Tector Porcel3nico se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Lafarge 3ridos y Hormigones, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta, rogamos contacten con nuestro Departamento T3cnico.

Presentaci3n y almacenamiento:

- El material se suministra premezclado en palets plastificados de 1.200 Kg (48 sacos de 25 kg).
- Almacenar en sacos cerrados al abrigo de la humedad durante un m3ximo de 12 meses desde la fecha de fabricaci3n.



RECOMENDACIONES

- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Los soportes deben ser planos con desviaciones inferiores a 5 mm. Si no fuera así se pueden realizar recercidos de 5 mm con el mismo material 1 día antes de la aplicaci3n, o bien utilizar morteros secos tradicionales o pastas niveladoras.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la pel3cula de agua.
- Se deben respetar las juntas de construcci3n y dejar juntas de colocaci3n de 2 mm m3nimo.
- No usar sobre soportes de yeso.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para m3s informaci3n consulte la hoja de seguridad.
- Formatos recomendados < 40 x 40 cm con porosidades < 3%.

LAFARGE 3RIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
Espa1a

Tel.: 902 32 24 44
Fax: 926 69 41 25

www.lafarge.com.es

LAFARGE